

(参考) 三重県内の観測地点における構造体強度補正値_{28S₉₁}の適用期間(JASS 5 2022対応)

三重県生コンクリート工業組合
2025年4月

観測所 セメントの種類・ _{28S₉₁}		桑名	四日市	亀山	上野	津	粥見	
普通 ポルトランド セメント	3	2/16 ~ 6/28	2/19 ~ 7/5	2/20 ~ 7/4	2/27 ~ 7/2	2/13 ~ 6/27	2/23 ~ 7/7	
	6	9/17 ~ 11/29	9/9 ~ 11/26	9/7 ~ 11/25	9/8 ~ 11/19	9/18 ~ 12/5	9/3 ~ 11/22	
	6	11/30 ~ 2/15	11/27 ~ 2/18	11/26 ~ 2/19	11/20 ~ 2/26	12/6 ~ 2/12	11/23 ~ 2/22	
早強 ポルトランド セメント	3	1/1 ~ 6/28	1/23 ~ 7/5	1/22 ~ 7/4	2/2 ~ 7/2	1/1 ~ 6/27	1/27 ~ 7/7	
	6	9/17 ~ 12/31	9/9 ~ 12/25	9/7 ~ 12/29	9/8 ~ 12/12	9/18 ~ 12/31	9/3 ~ 12/18	
	6	---	12/26 ~ 1/22	12/30 ~ 1/21	12/13 ~ 2/1	---	12/19 ~ 1/26	
高炉セメント B種	3	3/25 ~ 6/28	3/24 ~ 7/5	3/24 ~ 7/4	3/27 ~ 7/2	3/20 ~ 6/27	3/27 ~ 7/7	
	6	9/17 ~ 11/3	9/9 ~ 10/29	9/7 ~ 10/29	9/8 ~ 10/22	9/18 ~ 11/6	9/3 ~ 10/24	
	6	11/4 ~ 3/24	10/30 ~ 3/23	10/30 ~ 3/23	10/23 ~ 3/26	11/7 ~ 3/19	10/25 ~ 3/26	
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/9 ~ 6/28	3/11 ~ 7/5	3/12 ~ 7/4	3/16 ~ 7/2	3/7 ~ 6/27	3/15 ~ 7/7	
	6	9/17 ~ 11/13	9/9 ~ 11/10	9/7 ~ 11/9	9/8 ~ 11/3	9/18 ~ 11/17	9/3 ~ 11/5	
	6	11/14 ~ 3/8	11/11 ~ 3/10	11/10 ~ 3/11	11/4 ~ 3/15	11/18 ~ 3/6	11/6 ~ 3/14	
低熱 ポルトランド セメント	3	3/31 ~ 6/28	3/31 ~ 7/5	3/30 ~ 7/4	4/2 ~ 7/2	3/26 ~ 6/27	4/2 ~ 7/7	
	6	9/17 ~ 10/28	9/9 ~ 10/23	9/7 ~ 10/22	9/8 ~ 10/16	9/18 ~ 10/31	9/3 ~ 10/18	
	6	10/29 ~ 3/30	10/24 ~ 3/30	10/23 ~ 3/29	10/17 ~ 4/1	11/1 ~ 3/25	10/19 ~ 4/1	
フライアッシュ セメント B種	3	2/23 ~ 6/28	2/27 ~ 7/5	2/27 ~ 7/4	3/6 ~ 7/2	2/21 ~ 6/27	3/2 ~ 7/7	
	6	9/17 ~ 11/23	9/9 ~ 11/20	9/7 ~ 11/20	9/8 ~ 11/14	9/18 ~ 11/28	9/3 ~ 11/16	
	6	11/24 ~ 2/22	11/21 ~ 2/26	11/21 ~ 2/26	11/15 ~ 3/5	11/29 ~ 2/20	11/17 ~ 3/1	
暑中 期間	25℃超	⑧	6/29 ~ 9/16	7/6 ~ 9/8	7/5 ~ 9/6	7/3 ~ 9/7	6/28 ~ 9/17	7/8 ~ 9/2
	28℃超		7/23 ~ 8/22	8/1 ~ 8/10	8/2 ~ 8/7	7/30 ~ 8/9	7/22 ~ 8/24	---

観測所 セメントの種類・ _{28S₉₁}		小俣	鳥羽	南伊勢	紀伊長島	尾鷲	熊野新鹿
普通 ポルトランド セメント	3	2/17 ~ 6/30	2/17 ~ 7/5	2/9 ~ 7/7	2/4 ~ 7/7	1/31 ~ 7/3	1/25 ~ 7/3
	6	9/14 ~ 11/28	9/9 ~ 12/1	9/12 ~ 12/6	9/11 ~ 12/8	9/12 ~ 12/12	9/14 ~ 12/19
	6	11/29 ~ 2/16	12/2 ~ 2/16	12/7 ~ 2/8	12/9 ~ 2/3	12/13 ~ 1/30	12/20 ~ 1/24
早強 ポルトランド セメント	3	1/1 ~ 6/30	1/1 ~ 7/5	1/1 ~ 7/7	1/1 ~ 7/7	1/1 ~ 7/3	1/1 ~ 7/3
	6	9/14 ~ 12/31	9/9 ~ 12/31	9/12 ~ 12/31	9/11 ~ 12/31	9/12 ~ 12/31	9/14 ~ 12/31
	6	---	---	---	---	---	---
高炉セメント B種	3	3/22 ~ 6/30	3/23 ~ 7/5	3/20 ~ 7/7	3/18 ~ 7/7	3/14 ~ 7/3	3/11 ~ 7/3
	6	9/14 ~ 10/31	9/9 ~ 11/2	9/12 ~ 11/6	9/11 ~ 11/6	9/12 ~ 11/9	9/14 ~ 11/13
	6	11/1 ~ 3/21	11/3 ~ 3/22	11/7 ~ 3/19	11/7 ~ 3/17	11/10 ~ 3/13	11/14 ~ 3/10
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/10 ~ 6/30	3/10 ~ 7/5	3/6 ~ 7/7	3/4 ~ 7/7	2/27 ~ 7/3	2/23 ~ 7/3
	6	9/14 ~ 11/11	9/9 ~ 11/13	9/12 ~ 11/17	9/11 ~ 11/17	9/12 ~ 11/20	9/14 ~ 11/24
	6	11/12 ~ 3/9	11/14 ~ 3/9	11/18 ~ 3/5	11/18 ~ 3/3	11/21 ~ 2/26	11/25 ~ 2/22
低熱 ポルトランド セメント	3	3/27 ~ 6/30	3/29 ~ 7/5	3/26 ~ 7/7	3/25 ~ 7/7	3/21 ~ 7/3	3/19 ~ 7/3
	6	9/14 ~ 10/25	9/9 ~ 10/27	9/12 ~ 10/31	9/11 ~ 10/31	9/12 ~ 11/3	9/14 ~ 11/7
	6	10/26 ~ 3/26	10/28 ~ 3/28	11/1 ~ 3/25	11/1 ~ 3/24	11/4 ~ 3/20	11/8 ~ 3/18
フライアッシュ セメント B種	3	2/25 ~ 6/30	2/26 ~ 7/5	2/18 ~ 7/7	2/14 ~ 7/7	2/13 ~ 7/3	2/5 ~ 7/3
	6	9/14 ~ 11/22	9/9 ~ 11/24	9/12 ~ 11/28	9/11 ~ 11/30	9/12 ~ 12/3	9/14 ~ 12/7
	6	11/23 ~ 2/24	11/25 ~ 2/25	11/29 ~ 2/17	12/1 ~ 2/13	12/4 ~ 2/8	12/8 ~ 2/4
暑中 期間	25℃超	⑧	7/1 ~ 9/13	7/6 ~ 9/8	7/8 ~ 9/11	7/8 ~ 9/10	7/4 ~ 9/11
	28℃超		7/28 ~ 8/15	8/5 ~ 8/8	---	---	---

※観測地点については、津地方気象台HP>サイトマップ>ご案内・その他>三重県内の気象観測所を参照してください。

※気象庁の各観測地点の統計期間およびデータの取扱い：2015年~2024年の日平均気温から求めた平年値に基づく。

※平年値の算出方法：気象庁のHP>知識・解説>気象の観測>気象観測統計の解説>第5章平年値に基づく。

※期間の運用は支部によって異なりますので、各地区の協同組合にお尋ねください。

⑧暑中期間はセメントの種類により補正値が異なるため、JASS5(2022) P.487(13.5コンクリートの調合)を参照してください。