

(参考) 三重県内の観測地点における構造体強度補正值<sub>28S<sub>91</sub></sub>の適用期間 (JASS 5 2022対応)三重県生コンクリート工業組合  
2026年4月

観測所 セメント の種類・ <sub>28S<sub>91</sub></sub>		桑名	四日市	亀山	上野	津	粥見
普通 ポルトランド セメント	3	2/16 ~ 6/26	2/19 ~ 6/30	2/21 ~ 6/30	2/26 ~ 6/28	2/13 ~ 6/25	2/23 ~ 7/2
	6	9/19 ~ 11/29	9/14 ~ 11/25	9/11 ~ 11/25	9/13 ~ 11/19	9/20 ~ 12/5	9/7 ~ 11/21
早強 ポルトランド セメント	3	1/1 ~ 6/26	1/23 ~ 6/30	1/23 ~ 6/30	2/3 ~ 6/28	1/1 ~ 6/25	1/28 ~ 7/2
	6	9/19 ~ 12/31	9/14 ~ 12/26	9/11 ~ 12/29	9/13 ~ 12/11	9/20 ~ 12/31	9/7 ~ 12/17
高炉セメント B種	3	---	12/27 ~ 1/22	12/30 ~ 1/22	12/12 ~ 2/2	---	12/18 ~ 1/27
	6	---	---	---	---	---	---
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/24 ~ 6/26	3/23 ~ 6/30	3/24 ~ 6/30	3/27 ~ 6/28	3/19 ~ 6/25	3/27 ~ 7/2
	6	9/19 ~ 11/2	9/14 ~ 10/28	9/11 ~ 10/27	9/13 ~ 10/21	9/20 ~ 11/5	9/7 ~ 10/23
低熱 ポルトランド セメント	3	11/3 ~ 3/23	10/29 ~ 3/22	10/28 ~ 3/23	10/22 ~ 3/26	11/6 ~ 3/18	10/24 ~ 3/26
	6	---	---	---	---	---	---
フライアッシュ セメントB種	3	3/8 ~ 6/26	3/11 ~ 6/30	3/12 ~ 6/30	3/16 ~ 6/28	3/7 ~ 6/25	3/15 ~ 7/2
	6	9/19 ~ 11/12	9/14 ~ 11/9	9/11 ~ 11/8	9/13 ~ 11/2	9/20 ~ 11/16	9/7 ~ 11/4
低熱 ポルトランド セメント	3	11/13 ~ 3/7	11/10 ~ 3/10	11/9 ~ 3/11	11/3 ~ 3/15	11/17 ~ 3/6	11/5 ~ 3/14
	6	---	---	---	---	---	---
フライアッシュ セメントB種	3	3/30 ~ 6/26	3/29 ~ 6/30	3/30 ~ 6/30	4/2 ~ 6/28	3/25 ~ 6/25	4/2 ~ 7/2
	6	9/19 ~ 10/27	9/14 ~ 10/22	9/11 ~ 10/21	9/13 ~ 10/16	9/20 ~ 10/30	9/7 ~ 10/18
暑中 期間	25°C超	10/28 ~ 3/29	10/23 ~ 3/28	10/22 ~ 3/29	10/17 ~ 4/1	10/31 ~ 3/24	10/19 ~ 4/1
	28°C超	2/23 ~ 6/26	2/27 ~ 6/30	2/27 ~ 6/30	3/5 ~ 6/28	2/21 ~ 6/25	3/2 ~ 7/2
暑中 期間	25°C超	9/19 ~ 11/23	9/14 ~ 11/19	9/11 ~ 11/19	9/13 ~ 11/13	9/20 ~ 11/27	9/7 ~ 11/15
	28°C超	11/24 ~ 2/22	11/20 ~ 2/26	11/20 ~ 2/26	11/14 ~ 3/4	11/28 ~ 2/20	11/16 ~ 3/1
暑中 期間	25°C超	6/27 ~ 9/18	7/1 ~ 9/13	7/1 ~ 9/10	6/29 ~ 9/12	6/26 ~ 9/19	7/3 ~ 9/6
	28°C超	7/22 ~ 8/28	8/1 ~ 8/11	8/3 ~ 8/6	7/29 ~ 8/9	7/22 ~ 8/28	---

観測所 セメント の種類・ <sub>28S<sub>91</sub></sub>		小俣	鳥羽	南伊勢	紀伊長島	尾鷲	熊野新鹿
普通 ポルトランド セメント	3	2/17 ~ 6/27	2/17 ~ 6/30	2/9 ~ 7/2	2/5 ~ 7/2	2/1 ~ 6/29	1/26 ~ 6/29
	6	9/17 ~ 11/27	9/14 ~ 11/30	9/16 ~ 12/4	9/15 ~ 12/6	9/15 ~ 12/12	9/18 ~ 12/20
早強 ポルトランド セメント	3	11/28 ~ 2/16	12/1 ~ 2/16	12/5 ~ 2/8	12/7 ~ 2/4	12/13 ~ 1/31	12/21 ~ 1/25
	6	---	---	---	---	---	---
高炉セメント B種	3	1/1 ~ 6/27	1/1 ~ 6/30	1/1 ~ 7/2	1/1 ~ 7/2	1/1 ~ 6/29	1/1 ~ 6/29
	6	9/17 ~ 12/31	9/14 ~ 12/31	9/16 ~ 12/31	9/15 ~ 12/31	9/15 ~ 12/31	9/18 ~ 12/31
中庸熱 ポルトランド セメント	3	---	---	---	---	---	---
	6	---	---	---	---	---	---
低熱 ポルトランド セメント	3	3/21 ~ 6/27	3/22 ~ 6/30	3/19 ~ 7/2	3/18 ~ 7/2	3/13 ~ 6/29	3/11 ~ 6/29
	6	9/17 ~ 10/30	9/14 ~ 11/1	9/16 ~ 11/5	9/15 ~ 11/5	9/15 ~ 11/8	9/18 ~ 11/12
フライアッシュ セメントB種	3	10/31 ~ 3/20	11/2 ~ 3/21	11/6 ~ 3/18	11/6 ~ 3/17	11/9 ~ 3/12	11/13 ~ 3/10
	6	---	---	---	---	---	---
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/9 ~ 6/27	3/10 ~ 6/30	3/5 ~ 7/2	3/3 ~ 7/2	2/26 ~ 6/29	2/23 ~ 6/29
	6	9/17 ~ 11/10	9/14 ~ 11/12	9/16 ~ 11/16	9/15 ~ 11/16	9/15 ~ 11/19	9/18 ~ 11/23
低熱 ポルトランド セメント	3	11/11 ~ 3/8	11/13 ~ 3/9	11/17 ~ 3/4	11/17 ~ 3/2	11/20 ~ 2/25	11/24 ~ 2/22
	6	---	---	---	---	---	---
フライアッシュ セメントB種	3	3/27 ~ 6/27	3/28 ~ 6/30	3/25 ~ 7/2	3/24 ~ 7/2	3/21 ~ 6/29	3/18 ~ 6/29
	6	9/17 ~ 10/24	9/14 ~ 10/26	9/16 ~ 10/30	9/15 ~ 10/30	9/15 ~ 11/2	9/18 ~ 11/6
暑中 期間	25°C超	10/25 ~ 3/26	10/27 ~ 3/27	10/31 ~ 3/24	10/31 ~ 3/23	11/3 ~ 3/20	11/7 ~ 3/17
	28°C超	2/24 ~ 6/27	2/25 ~ 6/30	2/18 ~ 7/2	2/14 ~ 7/2	2/10 ~ 6/29	2/6 ~ 6/29
暑中 期間	25°C超	9/17 ~ 11/21	9/14 ~ 11/24	9/16 ~ 11/27	9/15 ~ 11/29	9/15 ~ 12/3	9/18 ~ 12/7
	28°C超	11/22 ~ 2/23	11/25 ~ 2/24	11/28 ~ 2/17	11/30 ~ 2/13	12/4 ~ 2/9	12/8 ~ 2/5
暑中 期間	25°C超	6/28 ~ 9/16	7/1 ~ 9/13	7/3 ~ 9/15	7/3 ~ 9/14	6/30 ~ 9/14	6/30 ~ 9/17
	28°C超	7/28 ~ 8/19	8/3 ~ 8/10	---	---	8/5 ~ 8/11	---

※本表は、設計基準強度36N/mm<sup>2</sup>以下を対象とします。

※観測地点については、津地方気象台HP&gt;サイトマップ&gt;ご案内・その他&gt;三重県内の気象観測所を参照してください。

※気象庁の各観測地点の統計期間およびデータの取扱い：2016年~2025年の日平均気温から求めた平年値に基づく。

※平年値の算出方法：気象庁のHP&gt;知識・解説&gt;気象の観測&gt;気象観測統計の解説&gt;第5章平年値に基づく。

※期間の運用は支部によって異なりますので、各地区の協同組合にお尋ねください。

④暑中期間はセメントの種類により補正值が異なるため、JASS5 (2022) P. 487 (13.5コンクリートの調合) を参照してください。